

## Produkt information:

# HABE SST 7710

## Dubbelhäftande Tejp



## Produktbeskrivning & användning

**HABE SST 7710** är en dubbelhäftande akryltejp med en väldigt hög häftförmåga och skjuvningshållfasthet. Produkten tåler värme, kyla och de flesta lösningsmedel.

Produkten används vid montering där man vill fästa två eller flera material mot varandra där det krävs höga krav. Eftersom produkten har en väldigt hög skjuvning så följer tejpens med i materialens rörelser typ vid temperatur skillnader.

Tejpen är transparent vilket gör den inte syns men att den även blir som en tätning mellan materialen.

**HABE SST 7710** kan användas mot flera olika material och som ersättning för skruv, svetsning, limning, spik, nitar eller andra former av fästmaterial.

Produkten har en röd PE-liner som är lätt att avlägsna efter man gjort appliceringen av tejpens.



## Teknisk data:

<b>Material:</b>	Akrylskum 970 kg/kbm
<b>Häftämne:</b>	Akryl
<b>Tjocklek:</b>	1,0 mm
<b>Färg:</b>	Transparent
<b>Temperatur:</b>	+150°C
<b>Häftförmåga:</b>	11,8 N/10 mm
<b>Draghållfasthet:</b>	-
<b>Max töjning:</b>	-
<b>Max bredd:</b>	450 mm
<b>Skyddsliner:</b>	Röd PE-liner

### Renöring och applicering

1. Tillse att underlagen som ska sammanfogas är väl rengjorda, fett- och dammfria. Använd ett för underlagen anpassat rengörings- och avfettningsmedel. I synnerhet i våtrumsmiljö kan underlagen ha en beläggning av kalk och vax som endast kan avlägsnas med ett kalklösande medel, exempelvis citronsyra.
2. Före applicering ska ytan torkas av med isopropylalkohol. När ytan är helt torr appliceras tejp.
3. Rekommenderad lägsta appliceringstemperatur + 10° C (optimal temperatur för applicering är mellan + 21°C och + 38°C).
4. Applicera tejp med ett fast tryck mot underlagen.
5. Undvik full belastning av skarven eller sammanfogningen de första 72 timmarna.

De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden.

Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpens kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca 18-23°C. Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpens kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.

**HABE Sealant AB**  
Malmövägen 2  
265 32 Åstorp

Org.nr 559200-2439

[www.habes.se](http://www.habes.se)