

Produkt Information:

Smalfogmassa 509

Transparent – Som skydd mot vatteninträngning

Produktbeskrivning & användning:

Smalfogmassa 509 är en elasto-plastisk smalfogmassa på bas av akryl, som kan klara fogrörelser på upp till 20 %.

Fogmassan blir transparent vid härdning, och användes för utfyllning i karmträ, klinkersfogar, skydd mot vatteninträngning vid limfogar och liknande ställen, där små fogar och tätningar krävs.

Fogmassan är också ett utmärkt alternativ som foglim mot ex. trä, tegel, betong m.m., och har generellt god vidhäftning till de flesta byggmaterial,

Smalfogmassa 509 är lätt att bearbeta, kan övermålas med de flesta färgtyper, och har god beständighet vid användning utomhus.



Medlem av

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund.



Smalfogmassa 509 är en elasto-plastisk smalfogmassa på bas av akryl, som kan klara fogrörelser på upp till 20 %.

Fogmassan blir transparent vid härdning, och användes för utfyllning i karmträ, klinkersfogar, skydd mot vatteninträngning vid limfogar och liknande ställen, där små fogar och tätningar krävs.

Fysiska / kemiska data:

Fogmassa:

Typ:	Akrylbaserad smalfogmassa
Färg:	Vid (blir transparent vid härdning)
Fungicidinhåll:	Nej
Konsistens:	Pastös, tixotropisk massa
Densitet:	ca. 1,1 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 2 år i obrutet emballage vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Emballage:	

Varenr.	Version	Storlek.
50931	Hård	300 ml patron
50920	Hård	20 ml tub
50930	Mjuk	300 ml patron

Härdad fogmassa:

Övermålningsbar:	Ja
Elasticitet:	+/- 20 %
Hårdhet:	30 – 35 Shore A (Hård version), 8-13 Shore A (Mjuk version).
Beständighet:	Temperatur: ca. -25 °C til +180 °C
	Vatten: God, dock inte konstant vattenpåkänning.
	UV-ljus: God



Bruksanvisning:

Förbehandling :

Ytorna skall vara rene, fettfria, torra och fria från slipmedel, damm och lösa partiklar.

Smalfogmassa 509 finns i två versioner - en som ger en tuff tätning med härdning och en andra upplaga som ger en mjukare gemensamt genom härdning

Smalfogmassa 509 kan användas utan primer på de flesta underlag som trä, sten, betong, tegel och målade ytor. Strakt sugande ytor bör primes med en lösning av smalfogmassa och vatten (1:2) .

Då det i praktiken kan förekomma variationer i de flesta materialen, bör det alltid utföras vidhäftningsprov före igångsättandet av stora arbete.

Användningstemperatur:

Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C.

Applicering:

Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluft pistol. Den "pinna" lättast med en vattenmättad fogpinne.

Vid utomhus användning skall fogmassan skyddas mot direkt vattenpåkänning i minst 4 timmar efter applicering. Under härdningen får fogen inte utsättas för temperaturer under 0 °C.

Härdning:

Dammfri: ca. 15 minuter vid 20 °C och 50 % RF.

Klibfri: ca. 30 minuter vid 20 °C och 50 % RF.

Genomhärdad: 1 - 2 dagar, beroende på fogens storlek, luftfuktighet och temperatur.

Fogmassan härdar långsammare vid låga temperaturer och högre luftfuktighet.

Efterbehandling:

Efter härdning kan Smalfogmassa 509 övermålas med de flesta färgtyper. På grund av Den stora mängden produkter så måste alltid övermålning föregås av ett test.

Vid utomhus användning kommer övermålning att förlänga fogmassans livstid.

Rengöring:

Verktyg rengöres - och fogmassa avlägsnas - med Wipes 915 eller varmt vatten.

Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekanisk. Händer och hud tvättas med Wipes 915 eller tvättas med tvål och vatten.

Säkerhet:

Hälsoklassning : Ingen

Brandklassning : Ingen

För ytterligare upplysningar om produktens miljö och arbetssäkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90