

Produkt Information:

Åretruntskum 582

Användes ned till -10 °C, all-round med gen-luk system

Produktbeskrivning & användning:

PU Åretruntskum 582 är ett 1-komponent polyurethanskum, speciellt utvecklat för användning vid temperaturer ned till -10 °C. Det patenterede gen-luk system gør det desuden muligt at anvænde flasken igen, op til 2 måneder efter ibrugtagning.

Används vid montering av dörrar och fönster, isolering och ljudämpning, utfyllning av mindre håligheter och hålrum.

PU Åretruntskum 582 binder och isolerar utmärkt. Fäster mot de flesta byggmaterial (dock inte polyetylen, teflon, silikon och liknande limavisande ytor). Tänk på att PU-skum inte klarar solljus (UV-ljus), och därför alltid skall skyddas / övermålas. Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivmedel.



PU Åretruntskum 582 är ett 1-komponent polyurethanskum, speciellt utvecklat för användning vid temperaturer ned till -10 °C.

Fysiska / kemiska data:

Ohärdat skum:

Typ:

Hållbarhet:

Emballage:

1-komponent PU-skum

12 månader i öpnat emballage vid sval förvaring.

Se produktionsdatum på flaskan. Förvaras stående.

Varenr.	Färg	Emballage
7634	Gul brun	750 ml flaska

Härdat skum:

Övermålningsbar:

Värmeledningstal:

Brandklass:

Beständighet:

Ja

$\lambda = 0,033 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ (DIN 52612)

B3 (DIN 4102)

Kan motstå temperaturer från -40°C till +80°C, kort tid (max. 1 time) upp till 130 °C.

Solljus (UV): Bör skyddas mot solljus



Bruksanvisning:

- Förberedelse:** Ytorna skal vare rena från olja, fett, smuts och liknande. Fukta alltid ytorna före användning av skummet, eftersom det endast härdar med hjälp av fukt.
- Applicerings:** Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Avlägsna locket och montera plaströret på ventilen. Flaskan skall alltid **användas** med ventilen **nedåt**.
- Skaka flaskan 10 - 15 gånger före användning.
- Fogen eller ihålligheten fylls till ca. 30 %, eftersom skummet expanderar kraftigt direkt efter det att skummet lämnat flaskan.
- Används inte hela innehållet på en gång, kan plaströret sitta kvar en kortare period. Nästa gång klipp av några cm av röret. Skall flaskan inte användas under en längre period, skall plaströret demonteras och ventilen rengöras med PU Rensevæske 599. Vi kan dock inte garantera att flaskans innehåll kan användas senare; om luft kommer in, härdar skummet i ventilen.
- Arbetstemperatur:** Kan appliceras vid, yt- och lufttemperatur från -10 °C till +30 °C. Flaskans temperatur skall vara minimum +5 °C.
- Åtgång:** Flaskans innehåll ger upp till 37 l. fritt expanderat skum eller 35 – 45 meter fog (20 x 30 mm).
- Härdning:** PU Åretrunskum 582 är klubbfri efter ca. 10 minuter, och skärbar efter ca. 20 minuter, vid +20°C och 60% relativ luftfuktighet.
- Efterbehandling:** PU-skum skall skyddas mot solljus. PU Åretrunskum 582 kan efter härdning spacklas, tapetseras och övermålas med alla vanliga färger och lacker.
- Rengöring:** Skumrester avlägsnas med t.ex. acetone. Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt eller med PU Fjerner 912.

Säkerhet:

- Innehåller:** Isocyanater (Diphenylmethandiisocyanat, isomerer och homologe)
- Hälsoklassning:** Xn, hälsovådlig
- Brandfaroklass:** F+, mycket brandfarlig
- Riskfraser:** Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Kan ge överkänslighet vid inandning och vid kontakt med huden.
Undvik inandning av ånga / aerosolångor.
Använd särskilda arbetskläder och lämpliga skyddshandskar.
Vid olycka eller vid illamående är omgående läkarbehandling nödvändig; visa etiketten om det är möjligt.
Sörj för god ventilation.
Lagras oåtkomligt för barn.
Lagras åtskilt från alla antändningskällor.
Rökning förbjuden

Behållare under tryck skall skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, inte heller när den är tömd. Uttömning får inte göras vid öppen eld eller vid glödande material.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

PU Åretrunskum 582 – Reviderat 19.12.2012- Sida 2/2